

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT CHARGUIA II 2035 ARIANA - TUNISIE

FAX N°(216-70) 836 568-PHONE N°(216-70) 837 322

OBJET : CONSULTATION N° PP 22/ 538

La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition de :

Item	Désignation	Quantité
1	<i>Combinaison hiver</i>	820
2	<i>Gilet anti-froid</i>	500
3	<i>Combinaison été</i>	820

et ce conformément aux spécifications techniques ci jointes.

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 –2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe doit :

* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- l'adresse de la CTF,
- la référence de la consultation (PP 22-538),
- la mention " NE PAS OUVRIR"

* Contenir :

- Le texte de la consultation signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

- L'offre technique

- L'offre financière détaillée.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : **closed.bids@ctf.com.tn**

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP22-538)

* Contenir:

- Le texte de la consultation, dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire
- L'offre technique
- L'offre financière détaillée.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant pour chaque item, qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières :

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Il est souhaitable que la livraison soit dans un délai d'une semaine à partir de la réception de notre bon de commande.
- Le mode de paiement est de 45 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.
- Les COC doivent être délivrés par un organisme accrédité (laboratoire d'analyse).
- A la réception provisoire, la CTF procédera à une analyse d'un échantillon auprès d'un laboratoire accrédité spécialiste en la matière.

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

SALUTATIONS

CTF

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



Item 01

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR COMBINAISON HIVER DE SECURITE

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION																																																																
Conformité	Conforme aux normes : EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E2,F1:2015 (A1+A2=100x ISO 15797-75°C) EN ISO 11611,CLASS 1:2015 EN IEC 61482-1-2, CLASS 1:2015 EN13034:2005+A1:2009 EN 1149-5:2018 ISO 15797																																																																		
Caractéristiques techniques :																																																																			
Couleur	Rouge																																																																		
Nuance de couleur	Ecart colorimétrique : Max 2 (Voir tableau de couleur) <table><tr><td>400</td><td>410</td><td>420</td><td>430</td><td>440</td><td>450</td><td>460</td><td>470</td></tr><tr><td>8.11</td><td>7.54</td><td>6.85</td><td>6.14</td><td>5.31</td><td>4.44</td><td>3.78</td><td>3.22</td></tr><tr><td>480</td><td>490</td><td>500</td><td>510</td><td>520</td><td>530</td><td>540</td><td>550</td></tr><tr><td>2.92</td><td>2.72</td><td>2.63</td><td>2.62</td><td>2.72</td><td>3.04</td><td>3.47</td><td>4.16</td></tr><tr><td>560</td><td>570</td><td>580</td><td>590</td><td>600</td><td>610</td><td>620</td><td>630</td></tr><tr><td>5.43</td><td>7.99</td><td>12.29</td><td>18.97</td><td>27.5</td><td>35.07</td><td>40.12</td><td>43.26</td></tr><tr><td>640</td><td>650</td><td>660</td><td>670</td><td>680</td><td>690</td><td>700</td><td></td></tr><tr><td>45.94</td><td>48.97</td><td>53.86</td><td>60.54</td><td>67.16</td><td>71.38</td><td>74.48</td><td></td></tr></table>	400	410	420	430	440	450	460	470	8.11	7.54	6.85	6.14	5.31	4.44	3.78	3.22	480	490	500	510	520	530	540	550	2.92	2.72	2.63	2.62	2.72	3.04	3.47	4.16	560	570	580	590	600	610	620	630	5.43	7.99	12.29	18.97	27.5	35.07	40.12	43.26	640	650	660	670	680	690	700		45.94	48.97	53.86	60.54	67.16	71.38	74.48			
400	410	420	430	440	450	460	470																																																												
8.11	7.54	6.85	6.14	5.31	4.44	3.78	3.22																																																												
480	490	500	510	520	530	540	550																																																												
2.92	2.72	2.63	2.62	2.72	3.04	3.47	4.16																																																												
560	570	580	590	600	610	620	630																																																												
5.43	7.99	12.29	18.97	27.5	35.07	40.12	43.26																																																												
640	650	660	670	680	690	700																																																													
45.94	48.97	53.86	60.54	67.16	71.38	74.48																																																													
Composition du tissu :	51% MODACRYLIQUE (± 3%) /43% LYOCELL (± 3%) / 5% PARAARAMID (± 3%) / Min 1% STATIC CONTROL																																																																		
Masse du tissu :	240 g/m² (+10% ; -5%)																																																																		
Armure (Tissage) :	Sergé																																																																		
Force et allongement de rupture après 5 lavages industriels à 60°C :																																																																			
* Chaîne:	Min 700 N																																																																		
* Trame:	Min 500 N																																																																		
Résistance au déchirement par la méthode mouton-pendulaire après 5 lavages industriels à 60°C																																																																			
*Chaîne :	Min 25 N																																																																		
*Trame :	Min 20 N																																																																		
Solidité des teintures aux lavages à 60°C (Tissu + Bande réfléchissante) :																																																																			
Dégradation:	Min 4																																																																		

TECHNIQUE DU TEXTILE

10-24 384 133

Fax: 74 382 550

BP 278

Ben Arous

BIRKASSA

C.I.T. TUNISIE

Chargé II



2000

AVINIA


19, R


70 837 322

Tel: 70 837 031



SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR COMBINAISON HIVER DE SECURITE

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Solidité des teintures à la sueur (Acide & basique) :			
Dégradation :	Min 4		
Dégorgement sur coton:	Min 4		
Solidité de teintures à la lumière :			
Dégradation:	Min 5		
Variation dimensionnelle après 5 lavages industriels à 60°C :			
*Chaine:	± 3%		
*Trame:	± 3%		
Résistance au Boulochage après 30 minutes :			
* Boulochage :	Min 4		
* Ebouffage :	Min 3		
Visibilité :	* 02 Bandes rétro réfléchissantes de largeur min 50 mm sur les pieds, les mains et les épaules (devant & dos) * Rétroreflectance avant traitement (Angle d'observation 12' – Angle d'éclairage 5°) : Min 250 cd/(lx.m²) * Rétroreflectance après 5 lavages à 60°C (Angle d'observation 12' – Angle d'éclairage 5°) : Min 100 cd/(lx.m²) * Sensibilité à l'orientation entre 0° et 90° : Max 15%		
Marquage :	Sérigraphie du nom de la compagnie " C.T.F " sur le dos. Sérigraphie du symbole CTF sur la poche poitrine Drapeau de la Tunisie sur le bras gauche		
Exigences :			
Exigences :	Présentation de la fiche technique et d'un échantillon est obligatoire Présentation des certificats de conformité est obligatoire		



Item 02

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR GILLET ANTI-FROID DE SECURITE

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION					
	Conforme aux normes : EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E2,F1:2015 (A1+A2=100x ISO 15797-75°C) EN ISO 11611,CLASS 1:2015 EN IEC 61482-1-2, CLASS 1:2015 EN13034:2005+A1:2009 EN 1149-5:2018 ISO 15797							
Conformité								
Caractéristiques techniques :								
Couleur	Rouge							
Nuance de couleur	Ecart colorimétrique : Max 2 (Voir tableau de couleur)							
	400	410	420	430	440	450	460	470
	8.11	7.54	6.85	6.14	5.31	4.44	3.78	3.22
	480	490	500	510	520	530	540	550
	2.92	2.72	2.63	2.62	2.72	3.04	3.47	4.16
	560	570	580	590	600	610	620	630
	5.43	7.99	12.29	18.97	27.5	35.07	40.12	43.26
	640	650	660	670	680	690	700	
	45.94	48.97	53.86	60.54	67.16	71.38	74.48	
Composition du tissu :	51% MODACRYLIQUE (± 3%) / 43% LYOCCELL (± 3%) / 5% PARAARAMID (± 3%) / Min 1% STATIC CONTROL							
Masse du tissu :	240 g/m² (+10% ; -5%)							
Armure (Tissage) :	Sergé							
Force et allongement de rupture après 5 lavages industriels à 60°C :								
* Chaîne:	Min 700 N							
* Trame:	Min 500 N							
Résistance au déchirement par la méthode mouton-pendulaire après 5 lavages industriels à 60°C								
*Chaîne :	Min 25 N							
*Trame :	Min 20 N							
Solidité des teintures aux lavages à 60°C (Tissu + Bande réfléchissante) :								
Dégradation:	Min 4							

TECHNIQUE DU TEXTILE

Tél: 71 381 433
Fax: 74 382 658
Bp. 279
Ben Arous

INDUSTRIE

C.T.E.T.


ANNAÏSSENNNE DE FORAGE

TUNIS

9. Rue de l'Artisanat - Chaouia - 2000 ARIANA


Tel: 70 331 322
Fax: 70 331 321

COMPAGNIE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR GILLET ANTI-FROID DE SECURITE

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Solidité des teintures à la sueur (Acide & basique) :			
Dégradation :	Min 4		
Dégorgement sur coton :	Min 4		
Solidité de teintures à la lumière :			
Dégradation :	Min 5		
Variation dimensionnelle après 5 lavages industriels à 60°C :			
*Chaine:	± 3%		
*Trame:	± 3%		
Résistance au Boulochage après 30 minutes :			
* Boulochage :	Min 4		
* Ebouffage :	Min 3		
Description	Gilet sans manches, avec doublure Quatinée et matelassée. Col officier. Patte milieu devant, cachant un zip ouvrable. 1 poche plaquée au niveau de la poitrine avec rabat, sur le côté gauche (vêtement porté). Dos simple sans couture au milieu. Coupe droite		
Marquage :	Sérigraphie du nom de la compagnie " C.T.F " sur le dos. Sérigraphie du symbole CTF sur la poche poitrine		
Exigences :			
Exigences :	Présentation de la fiche technique et d'un échantillon est obligatoire Présentation des certificats de conformité est obligatoire		





Item 03


SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR COMBINAISON ETE DE SECURITE

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGE		SPECIFICATIONS PROPOSEES		AVIS DE LA COMMISSION			
Conformité		Conforme aux normes : EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1:2015 EN 1149-5:2018 EN IEC 61482-1-2, CLASS 1;2015 EN ISO 14116:2015 index 3 ISO 15797							
Caractéristiques techniques :									
Couleur		Rouge							
Nuance de couleur		Ecart colorimétrique : Max 2 (Voir tableau de couleur)							
		400	410	420	430	440	450	460	470
		6.76	6.10	5.49	4.92	4.33	3.73	3.26	2.90
		480	490	500	510	520	530	540	550
		2.65	2.51	2.45	2.43	2.50	2.69	3.01	3.58
		560	570	580	590	600	610	620	630
		4.58	6.80	10.68	16.87	25.50	34.77	42.69	48.84
		640	650	660	670	680	690	700	
		53.43	57.13	60.95	64.82	68.28	70.62	72.45	
Composition du tissu :		51% MODACRYLIQUE (± 3%) / 43% LYOCCELL (± 3%) / 5% PARAARAMID (± 3%) / Min 1% STATIC CONTROL							
Masse du tissu :		200 g/m² (+10% ; -5%)							
Armure (Tissage) :		Sergé							
Force et allongement de rupture après 5 lavages industriels à 60°C :									
* Chaîne:		Min 500 N							
* Trame:		Min 400 N							
Résistance au déchirement par la méthode mouton-pendulaire après 5 lavages industriels à 60°C									
* Chaîne :		Min 25 N							
* Trame :		Min 20 N							
Solidité des teintures aux lavages à 60°C (Tissu + Bande réfléchissante) :									
Dégradation:		Min 4							

<



SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR COMBINAISON ETE DE SECURITE

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Solidité des teintures à la sueur (Acide & basique) :			
Dégradation :	Min 4		
Dégorgement sur coton:	Min 4		
Solidité de teintures à la lumière :			
Dégradation:	Min 6		
Variation dimensionnelle après 5 lavages industriels à 60°C :			
*Chaine:	± 3%		
*Trame:	± 3%		
Résistance au Boulochage après 30 minutes :			
* Boulochage :	Min 4		
* Ebouffage :	Min 3		
Visibilité :	* 02 Bandes rétro réfléchissantes de largeur min 50 mm sur les pieds, les mains et les épaules (devant & dos) * Rétroreflectance avant traitement (Angle d'observation 12' – Angle d'éclairage 5°) : Min 250 cd/(lx.m²) * Rétroreflectance après 5 lavages à 60°C (Angle d'observation 12' – Angle d'éclairage 5°) : Min 100 cd/(lx.m²) * Sensibilité à l'orientation entre 0° et 90° : Max 15%		
Marquage :	Sérigraphie du nom de la compagnie " C.T.F " sur le dos. Sérigraphie du symbole CTF sur la poche poitrine Drapeau de la Tunisie sur le bras gauche		
Exigences :			
Exigences :	Présentation de la fiche technique et d'un échantillon est obligatoire		
Exigences :	Présentation des certificats de conformité est obligatoire		

